

## MAT

**Vorbereitung:**  
Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek.  
Check op oneffenheden en beschadigingen. Bij grove beschadigingen en veel lijmresten voorschuren met 1958 Siapro P200.

### 1958 Siapro P300

Indien holle of bolle delen eerst schuren met machine 5mm uitslag in combinatie met vlakke pad zonder interface pad. Daarna schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek. Naschuren met Siapro P300 en interface pad 10mm. Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek en controleren op egaal schuurbeeld.

## ZIJDEGLANS

**Vorbereitung:**  
Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek.  
Check op oneffenheden en beschadigingen. Bij grove beschadigingen en veel lijmresten voorschuren met 1958 Siapro P200.

### 1958 Siapro P300

Indien holle of bolle delen eerst schuren met machine 5mm uitslag in combinatie met vlakke pad zonder interface pad. Daarna schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek. Naschuren met Siapro P300 en interface pad 10mm. Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek en controleren op egaal schuurbeeld.

## HOOGGLANS

**Vorbereitung:**  
Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek.  
Check op oneffenheden en beschadigingen. Bij grove beschadigingen en veel lijmresten voorschuren met 1958 Siapro P200.

### 1958 Siapro P300

Indien holle of bolle delen eerst schuren met machine 5mm uitslag in combinatie met vlakke pad zonder interface pad. Daarna schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek. Naschuren met Siapro P300 en interface pad 10mm. Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek en controleren op egaal schuurbeeld.

1

2

3

4

5

### Vochtig schuren met Siacarat P2000 en Siachrome Magic

Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek en controleren op egaal schuurbeeld.

### Siapro P400

Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek en controleren op egaal schuurbeeld.

### Vochtig schuren met Siacarat P2000 en Siachrome Magic

Schoonmaken met Siachrome Magic en microvezeldoek en controleren op egaal schuurbeeld.

### Polijsten Siachrome cut + bruine pad

Restanten laten zitten. Napolijsten met water en zwarte pad