

WAKOL D 3304 Linoleumlijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Dispersielijm conform DIN EN 14259 voor het leggen van

- Linoleum vloerbedekkingen
- Kurkment vloerbedekkingen

eveneens geschikt voor

- Getufte vloerbedekkingen met vliesrug, synthetische tweede rug of juterug
- geweven vloerbedekking
- Naaldivlies vloerbedekking

op juist voorbereide zuigkrachtige ondergronden binnenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)



4)



5)



6)



7)

- Vrij van oplosmiddelen volgens de definitie van de TRGS 610

- 1) Volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS: Zeer emissiearm
- 2) Gekenmerkt met de „Blauen Engel“ voor emissiearme installatieproducten volgens RAL – UZ 113
- 3) Emissieklasse volgens Frans recht
- 4) Oplosmiddelvrije dispersielijmen
- 5) Gecontroleerde emissie, bouwproduct volgens DIBt-principes: Wakol GmbH Pirmasens
- 6) Geschikt voor op vloerverwarming
- 7) Geschikt voor de belasting met bureaustoel wieltjes

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Polymeerdispersie
Materiaalsamenstelling:	Polymeerdispersie Water Vernettings-, verdikkings-, ontschuimings- en conserveringsmiddel minerale vulstoffen gemodificeerde harsen
Wachttijd:	0 - 5 minuten

Inlegtijd:	ca. 15 minuten
Reinigingsmiddel:	Water in verse toestand
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Bewaartemperatuur:	niet beneden +5 °C, vorstgevoelig

Verwerking en verbruik⁸⁾

TKB B1	375 - 425 g/m ²	Linoleum vloerbedekking Kurkment vloerbedekkingen Getufte vloerbedekkingen Geweven vloerbedekking
TKB B2	450 - 500 g/m ²	Naaldvlies vloerbedekking Getufte en geweven vloerbedekkingen met grove rugstructuur

8) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond.

Ondervloeren

De ondergrond alsmede de klimatologische omstandigheden moeten voldoen aan de eisen uit de geldige normen en merkbladen. Ondervloeren dienen blijvend droog, vormvast, vlak, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen te zijn die afbreuk kunnen doen aan de hechting.

Niet zuigende en oneffen ondergronden met een Wakol egaliseermiddel egaliseren. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en de egaliseermiddelen moeten worden aangehouden.

Gebruiksaanwijzing

De lijm voor gebruik goed roeren. Met de getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij lijmopeenhoppingen voorkomen dienen te worden. Vloerbedekking na de gestelde wachttijd in het lijmbed leggen en goed aanwrijven. Nogmaals aanwrijven zodra de lijm goed begint te hechten.

Zeer stugge kanten van de vloerbedekking dienen, indien nodig, tot de lijm is uitgehard te worden verzwaard.

Naad in het linoleum pas na 48 uur droogtijd van de lijm voegen.

Arbo- en milieubescherming

Buiten bereik van kinderen houden. Gedurende de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen! Eten, drinken en roken tijdens de verwerking van het product vermijden. Bij aanraking met de ogen of huid direct grondig met water spoelen. Reiniging van gereedschap direct na het gebruik met water en zeep. Niet in de afvoer, open water of in de grond laten lopen.

The product contains isothiazolinone. Information for allergic persons is available at +49 (0)6331/8001-311.

Afvalverwerking

Alleen lege verpakkingen voor recycling aanbieden. Materiaalresten kunnen ingedroogd als huisafval afgevoerd worden.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder +15 °C ondervloer temperatuur en +18 °C kamertemperatuur evenals een luchtvochtigheid in de ruimte bij voorkeur tussen 40 % und 65 %, maximaal tot 75 %. De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %.

Alle installatieproducten bij koud weer tijdig in een verwamde ruimte op temperatuur laten komen.

Voor textielvloerbedekkingen met PUR- of PVC-rug WAKOL D 3320 Eenzijdige lijm gebruiken.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 12.11.2019 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.