

WAKOL MS 550 PVC- en rubberlijm

Technische Informatie

Toepassingsgebied

1-componenten MS-lijm conform DIN EN 14259 voor het leggen van

- homogene en heterogene PVC-vloerbedekkingen in banen en tegels
- PVC-design vloerbedekking
- Cushion-Vinyl vloerbedekkingen
- Rubberen vloerbedekking op rol en tegels

op zuigende en niet zuigende ondervloeren in binnen- en buitenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)



3)

- oplosmiddelvrij volgens TRGS 610
- geschikt voor gebruik op vloerverwarming
- conform DIN EN 14259
- geschikt voor stoelwieltjes
- geschikt voor zeer zware belasting
- vochtbestendig

1) volgens de criteria van de GEV geclassificeerd in EMICODE-Klasse EC1 PLUS R. Zeer emissiearm

2) Emissieklasse volgens Frans recht

3) Product met goedgekeurde emissiewaarden volgens DIBt-normen: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens

Technische gegevens

Basismateriaal:	Silaangemodificeerd polymeer
Wachttijd:	0 - 20 minuten
Open tijd:	ca. 35 minuten
Droogtijd	24 - 48 uur
Reinigingsmiddel:	WAKOL RT 5960 Reinigingsdoeken voordat de lijm uithardt
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur
Opslag temperatuur:	niet vorstgevoelig
GISCODE:	RS10
EMICODE volgens GEV:	EC1 PLUS R

Verwerking en verbruik⁴⁾:

TKB A1	300 - 350 g/m ²	PVC-design vloerbedekking, PVC- en CV-vloerbedekking, rubberen vloerbedekking
TKB A2	370 - 420 g/m ²	PVC-design vloerbedekking, PVC- en CV-vloerbedekking
TKB B12	430 - 480 g/m ²	Rubberen vloerbedekking met geschuurde achterkant > 3,2 mm dikte

4) Het verbruik is afhankelijk van de oppervlaktestructuur en zuigende werking van de ondergrond

Ondervloeren

De ondergrond en de omstandigheden dienen te voldoen aan de eisen van DIN 18365. Ondervloeren dienen vlak, blijvend droog, vormvast, vrij van scheuren, verontreinigingen en stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting te zijn.

Oneffen ondergronden met een Wakol egaliseermiddel egaliseren. De technische informatie van de voorstrijkmiddelen en de egaliseermiddelen moeten worden aangehouden.

Gebruiksaanwijzing

Met de getande lijmkam gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond, waarbij lijmopeenhoping voorkomen dient te worden. Vloerbedekking binnen de open tijd plaatsen, de achterkant van de vloerbedekking moet voldoende met lijm worden bedekt.

Op niet zuigende ondergronden is een relatieve luchtvochtigheid van tenminste 50 % noodzakelijk. Als alternatief kan de ondergrond met een geschikt Wakol egaliseermiddel voorbereid worden. De lijm met de juiste tanding van de lijmkam op de ondergrond aanbrengen en door een wachttijd van ca. 20 minuten de lijm laten voorreageren en aansluitend de vloerbedekking inleggen.

Bij de installatie van vloerbedekking op een rol wordt een wachttijd van na het aanbrengen van de lijm van ca. 10 - 20 min. aanbevolen, om beschadigingen van het lijmbed te minimaliseren.

De vloerbedekking na ca. 1 uur nogmaals walsen.

Op de geïnstalleerde vloerbedekking mag binnen de eerste 4 - 6 uur nog niet gelopen worden.

Belangrijke informatie

Verwerking niet onder de +15 °C vloertemperatuur en +18 °C ruimtetemperatuur en luchtvochtigheid bij voorkeur tussen de 40 % en 65 %, maximaal tot 75 %.

Bij koud weer tijdig laten acclimatiseren in de ruimte waar gewerkt gaat worden.

De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 65 %.

Bovengenoemde aanwijzingen kunnen slechts dienen als algemene richtlijn en zijn gebaseerd op onze jarenlange ervaring. Dit omdat de omstandigheden tijdens de verwerking en het grote aantal materialen dat zich op de markt bevindt buiten onze invloedssfeer vallen. In geval van twijfel adviseren wij u daarom om eerst een proefstuk te verlijmen. Enige garantie onzerzijds kan slechts gegeven worden met betrekking tot het gelijk blijven van de

kwaliteit van de door ons geleverde producten. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking, de thans geldende normen en de technische merkbleden in acht te worden genomen.

De actuele productmerkbleden vindt u op onze website www.wakol.com.

Met deze uitgave van 12.01.2016 verliezen alle eerdere versies hun geldigheid.