

Maiburg Lijmen
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Telefoon (0416) 566 530
Fax (0416) 566 531
verkooplijmen@maiburg.nl
www.maiburglijmen.nl

WAKOLFIX EXPRESS

TOEPASSINGEN:

Ééncomponenten contactlijm voor de verlijming van zolen en overleder, gevulde rubberen zolen, transparante zolen, cel- en pororubber, vormzolen op tussenzolen, kurk, vilt, textiel en hout, alsmede voor het omtrekken van hakken en voor randwerk.

Wakolfix Express kan zowel koud als geactiveerd verwerkt worden.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Basis	Poly-chloropreen
Lijm opbrengen	tweezijdig met een kwast of daarvoor geschikte lijmpopbrengmachine. Poreuze materialen dienen tweemaal ingestreken te worden.
Droogtijd	ca. 2 - 4 minuten.
Open tijd	ca. 30 minuten.
Activerings-temperatuur	70 - 80 °C
Reiniging	Verdunner NE 5
Persdruk	bij lederen zolen en hardere zolenmengsels 30-60 N/cm ² bij zachtere materialen 20-25 N/cm ²
Houdbaarheid	ca. 6 maanden in goed gesloten verpakking
Opslagtemperatuur	niet beneden 5°C, gevoelig voor vorst
Gevevarenclassificatie	licht ontvlambaar (F)

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden.

Maiburg Lijmen
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Telefoon (0416) 566 530
Fax (0416) 566 531
verkooplijmen@maiburg.nl
www.maiburglijmen.nl

WAKOLFIX EXPRESS

GEBRUIKSAANWIJZING:

De te verlijmen materialen moeten absoluut schoon, droog, olie-, stof- en vetvrij zijn. De lijm dun en gelijkmatig op beide te verlijmen delen opbrengen. Na een droogtijd van ca. 2-4 minuten worden de delen kort, maar krachtig geperst. Een langere perstijd verhoogt de betrouwbaarheid van de verlijming.

Wanneer de open tijd eenmaal is overschreden, kan de verlijming slechts nog geactiveerd plaatsvinden. Voorgestreeken zolen kunnen tot aan de activering, mits stofvrij en op een beschutte plaats bewaard, tot maximaal 4 weken opgeslagen worden.

Bij de verwerking dienen materiaal-, ruimte- en lijmt temperatuur niet onder + 15°C en niet boven + 25°C te liggen. De voor verlijming meest gunstige verwerkingstemperatuur ligt tussen + 18°C en + 22°C.

BELANGRIJK !!

Dit produkt bevat brandgevaarlijke en licht ontvlambare oplosmiddelen. De dampen hiervan kunnen samen met de lucht een explosief mengsel vormen. Daarom tijdens en na het gebruik goed ventileren. In de werkruimtes en de ruimtes ernaast geen open vuur of licht gebruiken. Vonkenvorming vermijden. Niet roken! Niet lassen! Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontladingen.

Editie: 05.09 (hiermee vervallen alle vorige edities).

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.

Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden.