

TECHNISCHE INFORMATIE

HS 2K IntensiveColor VERSCHILLENDE KLEUREN

ADVANCED
TECHNOLOGY



Gekleurde 2K High Solid grondlak op oliebasis. Zorgt voor een gekleurde geoliede look onder de lak. Makkelijk en veilig te verwerken.

- Alle varianten zijn onderling mengbaar
- Kobalt- en butanonoximevrij
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Vele designmogelijkheden
- Geen opruwing van het hout
- Geen kantenverlijmende werking

Toepassingsgebied:

Voor het professioneel inkleuren van parket en houten vloeren. Vooral geschikt voor grofporeige loofhoutsoorten (eiken, essen) Geschikt voor vrijwel alle Europese en exotische houtsoorten. LOBA houtsoortenlijst in acht nemen. In geval van twijfel is ruggespraak noodzakelijk. De kantenverlijmende werking van waterlakken wordt gereduceerd. Bij professioneel geïnstalleerd, stootvast, tot vastelastisch verlijmd parket en houten vloeren treden geen blokverlijmingen op.



Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-192



Productgegevens

Artikelnr.

11053



600 g
2,5 kg



4
4



320
120


Alle kleuren zijn ook 100 ml monsterverpakkingen verkrijgbaar.

11053-90 / voorbeeldset / 12 x 83g IntensiveColor + 2 x 100g hardingsmiddel + 3 x 100ml PreTone + 1 x randroller + 1 x pad beige

Vaststofgehalte	93 ±2%
Viscositeit DIN 4	19 ±2s
Opslag en transport	12 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Niet vorstgevoelig.
GISCODE	Ö40/DD+



Productgegevens



900153
Country White



800214
Sedona Red




700152
Classic grey



900152
Ebony



800208
Golden Oak



700153
Gunstock




800210
Jacobean




800213
Mesquite Red



800209
Provincial



800211
Special Walnut



800212
Weathered Oak



900127
Chalk

Geen kleurgarantie



Gebruiksaanwijzing

- Roer de a-component door, voeg de verharder in de verhouding 5:1 toe en meng het geheel machinaal met een LOBATOOL verfmenger. Indien er kleinere hoeveelheden gemengd moeten worden de LOBATOOL Mengbeker gebruiken of afwegen. Kan na het mengen gedurende 2 uur worden verwerkt.
- Bij weersomstandigheden op de bouwplaats met 50% relatieve luchtvochtigheid of meer, is het belangrijk voor luchtcirculatie met ventilatoren te zorgen.
- Het oppervlak moet professioneel geschuurd zijn, houtvochtigheid max. 12%.
- De vloer moet droog en vrij van eventuele oude lagen, olie, vet, siliconen, schuurstof en andere vervuilingen zijn. Kamertemperatuur +15°C tot +25°C, relatieve luchtvochtigheid 40% tot 65%, materiaaltertemperatuur +18°C tot +25°C. Werkruimte voldoende ventileren.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBATOOL lakemmer gebruiken.
- Materiaal goed roeren.
- De originele kleur van het gebruikte hout, zijn structuur en zuigend vermogen, alsook de fijnheid van het schuurbeeld hebben een sterke uitwerking op de te bereiken kleur. Wij adviseren dringend op het originele hout met de uiteindelijke schuurmethode kleurmonsters voor eigen testen en indien nodig voor vrijgave door de opdrachtgever te maken.
- De LOBA "Schuurtips bij het voorkleuren van parketvloeren" in acht houden.
- Voor het gebruik van de Color-variant adviseren wij een proefstuk te maken om te beoordelen of de gewenste kleur bereikt kan worden in de optische wisselwerking. De kleuren zijn onderling mengbaar. Voor het transparanter maken en het reduceren van het dekkend vermogen kan de transparante variant ingemengd worden. Voor een gelijkmatig kleurbeeld is het verzadigen van de pigmenten noodzakelijk, een verdunning van de kleur kan daarom met maximaal met drie delen transparant op één deel kleur worden uitgevoerd.
- Indien voor een groot oppervlak meer dan één verpakking wordt gebruikt, dient de totale hoeveelheid in één keer met elkaar te worden gemengd.
- Algemene en productspecifieke werkbeschermingen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

Verdunner

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

Gereedschap/Materiaalverbruik

LOBATOOL olieroller Microvezel 60-80 / ca. 20-40g/m² (25-50m²/kg) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond.

Egaliseren met LOBA Speciaal-pad beige.

Tussenschuren

Grondlak niet tussenschuren.

Droogtijd

- Overlakbaar na tenminste 12 uur.
- Bij droogstoringen de volledige droging afwachten.



Gebruiksaanwijzing

Voor het overlakken geschikte lakken:

- 2K InvisibleProtect ^{A.T.}
- 2K Supra ^{A.T.}
- WS 2K Duo.
- WS 2K Fusion.
- WS Easy Finish.

Optionele voorbehandeling voor speciale effecten

- PreTone

Opbouwadvies voor aanbrengen met roller:

- Grondlaag met de LOBATOOL olieroller microvezel 60/80 dun met een roller aanbrengen.
- Na een inwerktijd van ca. 30-60 minuten met een eenschijfsmachine en de LOBATOOL Normaal-pad beige zorgvuldig egaliseren, overtollig materiaal volledig verwijderen.
- Minimaal 12 uur laten drogen
- LOBADUR[®] waterlak met een roller aanbrengen (volgens de technische specificaties).
- Tussenschuren met een LOBATOOL schuurvlies en schuurstrips P240.
- LOBADUR[®] waterlak met een roller aanbrengen (volgens de technische specificaties).

Belangrijke aanwijzingen

Bij een onvoldoende verzadiging van de vezels als gevolg van een te laag verbruik, is er sprake van kleurverschillen. Overtollig materiaal moet bij het egaliseren volledig worden afgenomen. Op enkele exotische houtsoorten zijn droogvertragingen mogelijk.

Gebruikte doeken, pads en andere hulpmiddelen in een gesloten vat bewaren, olie in verbinding met schuurstof, doeken en dergelijke met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders zelfontbrandingsgevaar.



Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 55% tot 65% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBATOOL Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Kantenverlijming: Niet stootvast verlijmd parket, planken, kopshout, hoogkantlamelparket en parket op vloerverwarming alsmede vochtgevoelige houtsoorten (bijv. beuken) die sterk werken bij schommelingen van de klimatologische omstandigheden (luchtvochtigheid, temperatuur). Bij het toepassen van oliën kan er geen kantenverlijmende werking ontstaan.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.

