

Maiburg Lijmen
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Telefoon (0416) 566 530
Fax (0416) 566 531
verkooplijmen@maiburg.nl
www.maiburglijmen.nl

CEMENTLIJM 1L

TOEPASSINGEN:

Ééncomponenten contactlijm voor het cacheren en omboeken van overleder, lederen voering, textiel, synthetische materialen met een geweven achterkant en vergelijkbare cacheringsmaterialen.

Cementlijmen onderscheiden zich van andere lijmsorten door hun hoge kleefkracht.

TECHNISCHE GEGEVENS:

Basis	Natuurrubber
Lijm opbrengen	tweezijdig met een kwast of daarvoor geschikte lijmpopbrengmachine. Poreuze materialen dienen tweemaal ingestreken te worden.
Droogtijd	ca. 15 - 20 minuten.
Open tijd	ca. 2 uur
Houdbaarheid	ca. 6 maanden in goed gesloten verpakking
Opslagtemperatuur	niet beneden 5°C, gevoelig voor vorst
Oplosmiddel	Brandbaar mengsel
Gevarenklasse	licht ontvlambaar (F)

GEBRUIKSAANWIJZING:

Alle materialen moeten, voordat de lijm opgebracht wordt, zorgvuldig geruwd en stofvrij gemaakt worden. De lijm dun en gelijkmatig op beide te verlijmen delen opbrengen. (bij poreuze materialen, twee keer).

Na een droogtijd van ca. 15 -20 minuten worden beide delen kort maar krachtig geperst.

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk. Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden.

CEMENTLIJM 1L

VERVOLG GEBRUIKSAANWIJZING:

Bij de verwerking dienen materiaal-, ruimte- en lijmt temperatuur niet onder + 15°C en niet boven + 25°C te liggen. De voor verlijming meest gunstige verwerkingstemperatuur ligt tussen + 18°C en + 22°C.

BELANGRIJK !!

Dit produkt bevat brandgevaarlijke en licht ontvlambare oplosmiddelen. De dampen hiervan kunnen, samen met de lucht, een explosief mengsel vormen. Daarom tijdens en na het gebruik goed ventileren. In de werkruimtes en de ruimtes ernaast geen open vuur of licht gebruiken. Vonkenvorming vermijden. Niet roken! Niet lassen!
Maatregelen nemen tegen elektrostatische ontladingen.

Editie: 03.09 (hiermee vervallen alle vorige edities).

Onze schriftelijke en mondelinge aanwijzingen, technische productbladen, gebruiksaanwijzingen en ander informatiemateriaal zijn naar beste weten samengesteld, op grond van eigen research en ervaringen in de praktijk.
Wij garanderen een constante kwaliteit van onze producten. Hun toepassing en verwerking ligt echter v.w.b. de resultaten voor uw verantwoording, aangezien onze producten aan factoren onderhevig zijn, die buiten onze invloedssfeer liggen. Onze technische adviezen in woord, geschrift en proeven zijn in geen enkel opzicht bindend en ontslaan u niet van de verplichting de producten op hun geschiktheid voor het beoogde doel en verwerkingssysteem te controleren.

Voor het overige gelden onze Algemene Verkoop- en Leverings-voorwaarden.